

Produktübersicht – Asphalt (gemäß TL / ZTV Asphalt-StB 07)

Bauklasse bzw. Straßenart (gem. RSto)		Beanspruchung (gem. ZTV-Asphalt)	Asphalt-tragschicht	Asphalt-binderschicht	Asphalt-tragdeck-schicht	Asphaltbeton	Splittmastixasphalt	Gussasphalt	Offenporiger Asphalt	Weitere Produkte
			Asphalt Concrete T AC T	Asphalt Concrete B AC B	Asphalt Concrete TD AC TD	Asphalt Concrete D AC D	Splitt Mastic Asphalt SMA	Mastic Asphalt MA	Porous Asphalt PA	
SV und I	Schnellverkehrsstr., Industriesammelstr.	S (besondere)	22 T S 50/70 (30/45) 32 T S 50/70 (30/45)	16 B S 25/55-55 22 B S 25/55-55 16 B S 30/45 22 B S 30/45 (16 B S 10/40-65) (22 B S 10/40-65)	-	-	8 S 25/55-55 11 S 25/55-55	5 S 20/30 (10/40-65) 8 S 20/30 (10/40-65) 11 S 20/30 (10/40-65)	8 40/100-65 11 40/100-65	DSH-V (Dünne Schichten im Heißeinbau auf Versiegelung) Sportplatzbeläge
	II			Hauptverkehrs-/ Industriestraßen, Straßen im Gewerbegebiet		11 D S 25/55-55		5 S 20/30 (25/55-55) 8 S 20/30 (25/55-55) 11 S 20/30 (25/55-55)		
				III			16 B S 25/55-55 16 B S 30/45	11 D S 25/55-55 11 D S 50/70		
IV	Wohnsammelstr., Fußgängerzonen (m. Ladeverkehr)	N (normale)	22 T N 70/100 (50/70) 32 T N 70/100 (50/70)	(16 B N 50/70)	-	8 D N 50/70 (70/100) 11 D N 50/70 (70/100)	(8 N 50/70)	(5 N 30/45) (8 N 30/45) (11 N 30/45)	-	Deponiebau Wasserdurchlässige Beläge Farbasphalte (amophalt) Flugplatzbeläge
V	Anliegerstraßen, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzonen (o. Busverkehr)		22 T N 70/100 32 T N 70/100			8 D N 50/70 + 70/100 11 D N 50/70 + 70/100	(8 N 70/100)			
VI		L (leichte)	22 T L 70/100 32 T N 70/100	-	16 TD 70/100	5 D L 50/70 + 70/100 8 D L 50/70 + 70/100	(5 N 70/100) (8 N 70/100)	(5 N 30/45)	-	
Rad- + Gehwege						22 T L 70/100 32 T N 70/100				

Kennzeichnung der Asphaltart n. TL / ZTV-Asphalt

- AC** = Asphaltbeton (Asphalt Concrete)
- SMA** = Splittmastixasphalt (Stone Mastic Asphalt)
- MA** = Gussasphalt (Mastic Asphalt)
- PA** = Offenporiger Asphalt (Porous Asphalt)

Ergänzungen für die Untergliederung der Asphaltart Asphaltbeton

- T** = Asphalttragschicht
- B** = Asphaltbinder
- D** = Asphaltbeton für Deckschichten
- TD** = Asphalttragdeckschichten

Ergänzungen für die Belastungsklassen

- L** = leichte Beanspruchung
- N** = normale Beanspruchung
- S** = besondere Beanspruchung

Beispiele:

AC 32 TN 70/100 = Asphaltbeton für Asphalttragschichten mit einer oberen Siebgröße von 32 mm und dem Bindemittel 70/100 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung

AC 11 DS 25/55-55 = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten mit einer oberen Siebgröße von 11 mm und dem Bindemittel 25/55-55 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung

MA 8 S 20/30 = Gussasphalt mit einer oberen Siebgröße von 8 mm und dem Bindemittel 20/30 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung

Erläuterung zur Produktübersicht:

- = Einsatz nicht vorgesehen
- () = nur in Ausnahmefällen

amo | Debus Gruppe
Coburger Straße 35
96253 Untersiemau

Tel. 0 95 65 / 791-0
Fax 0 95 65 / 791-144

produkte[at]amo-debus.de
www.amo-debus.de