

Produktübersicht - Asphalt (gemäß TL / ZTV Asphalt-StB 07 - Fassung 2013)

Belastungsklasse bzw. typische Beispiele (gem. RStO 12)		Asphalt-tragschicht	Asphalt-binderschicht	Asphalt-tragdeckschicht	Asphaltbeton	Splittmastixasphalt	Gussasphalt *	Offenporiger Asphalt	Weitere Produkte	
		Asphalt Concrete T AC T	Asphalt Concrete B AC B	Asphalt Concrete TD AC TD	Asphalt Concrete D AC D	Splitt Mastic Asphalt SMA	Mastic Asphalt MA	Porous Asphalt PA		
Bk 100 + Bk 32	Autobahnen Schnellverkehrsstraßen, Industriesammelstraßen	22 T S 50/70 (30/45) 32 T S 50/70 (30/45)	16 B S 25/55-55 22 B S 25/55-55 16 B S 30/45 22 B S 30/45 (16 B S 10/40-65) (22 B S 10/40-65)	-	-	8 S 25/55-55 11 S 25/55-55	5 S 20/30 (10/40-65) 8 S 20/30 (10/40-65) 11 S 20/30 (10/40-65) 5 S 30/45 8 S 30/45 11 S 30/45	8 40/100-65 11 40/100-65	DSH-V (Dünne Schichten im Heißeinbau auf Versiegelung) Sportplatzbeläge Deponiebau	
Bk 10	Industriestraßen, Straßen in Gewerbegebieten						11 D S 25/55-55			5 S 20/30 (25/55-55) 8 S 20/30 (25/55-55) 11 S 20/30 (25/55-55) 5 S 30/45 8 S 30/45 11 S 30/45
Bk 3,2	Sammelstraßen, örtliche Geschäfts- + Einfahrtsstraßen						16 B S 25/55-55 16 B S 30/45			11 D S 25/55-55 (50/70) 8 D S 25/55-55 (50/70)
Bk 1,8	Dörfliche Hauptstraßen, Fußgängerzonen mit Ladeverkehr	22 T N 50/70 (70/100) 32 T N 50/70 (70/100)	(16 B N 50/70)	-	11 D N 50/70 (8 D S 50/70 + 25/55-55)	8 N 50/70 (11 S 50/70 + 25/55-55)	(5 N 30/45 + 25/55-55) (8 N 30/45 + 25/55-55) (11 N 30/45 + 25/55-55)	-	Wasserdurchlässige Beläge Farbasphalte (amophalt) Flugplatzbeläge	
Bk 1,0	Quartierstraßen, Sammelstraßen, Abstellflächen mit wenig Schwerverkehr	22 T N 70/100 (50/70) 32 T N 70/100 (50/70)			8 D N 50/70 (70/100) 11 D N 50/70 (70/100)	(8 N 50/70)	(5 N 30/45) (8 N 30/45) (11 N 30/45)			
Bk 0,3	Wohnwege, Wohnstraßen, Abstellflächen für PKW	22 T N 70/100 32 T N 70/100	-		8 D N 50/70 + 70/100 11 D N 50/70 + 70/100	(5 N 70/100) (8 N 70/100)				
Rad- + Gehwege		22 T L 70/100 32 T N 70/100		16 TD 70/100	5 D L 70/100 8 D L 70/100	-	(5 N 30/45)			

Kennzeichnung der Asphaltart n. TL / ZTV-Asphalt

- AC** = Asphaltbeton (Asphalt Concrete)
SMA = Splittmastixasphalt (Stone Mastic Asphalt)
MA = Gussasphalt (Mastic Asphalt)
PA = Offenporiger Asphalt (Porous Asphalt)

Ergänzungen für die Untergliederung der

Asphaltart Asphaltbeton

- T** = Asphalttragschicht
B = Asphaltbinder
D = Asphaltdeckschichten
TD = Asphalttragdeckschichten

Ergänzungen für die Belastungsklassen

- L** = leichte Beanspruchung
N = normale Beanspruchung
S = besondere Beanspruchung

Beispiele:

AC 32 T N 70/100 = Asphaltbeton für Asphalttragschichten mit einer oberen Siebgröße von 32 mm und dem Bindemittel 70/100 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung

AC 11 D S 25/55-55 = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten mit einer oberen Siebgröße von 11 mm und dem Bindemittel 25/55-55 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung

MA 8 S 20/30 = Gussasphalt mit einer oberen Siebgröße von 8 mm und dem Bindemittel 20/30 zur Verwendung für Verkehrsflächen mit besonderer Beanspruchung

Erläuterung zur Produktübersicht:

- = Einsatz nicht vorgesehen
 () = nur in Ausnahmefällen
 * = Herstellung mit Zusatz von viskositätsverändernden Additiven

amo | Debus Gruppe

Coburger Str. 35
96253 Untersiemau

Tel. 0 95 65 / 791-0
Fax 0 95 65 / 791-144

produkte@amo-debus.de
www.amo-debus.de