

Übersicht der Bezeichnungsänderungen von Asphaltmischgut im Zuge der Einführung der TL / ZTV Asphalt-StB 07

Die Asphaltarten AB, BI, TS, TDS werden unter der Bezeichnung „Asphalt Concrete“ (= Asphaltbeton) fortgeführt.

ALT (ZTV Asphalt-StB 01)		NEU (TL / ZTV Asphalt-StB 07)	
<i>Langbezeichnung</i>	<i>Kurzbezeichnung</i>	<i>Langbezeichnung</i>	<i>Kurzbezeichnung</i>
Asphaltbeton	AB	Asphalt Concrete D	AC D
Asphaltbinder	BI	Asphalt Concrete B	AC B
Asphalttragschicht	TS	Asphalt Concrete T	AC T
Asphalttragdeckschicht	TDS	Asphalt Concrete TD	AC TD
Splittmastixasphalt	SM	Stone Mastic Asphalt	SMA
Gussasphalt	GA	Mastic Asphalt	MA
Offenporiger Asphalt	OPA	Porous Asphalt	PA

Übersicht der Bezeichnungsänderungen von Belastungsklassen im Zuge der Einführung der TL / ZTV Asphalt-StB 07

Die Belastungsklassen sind in die 3 folgenden Kategorien unterteilt. Diese sind auch Bestandteil der Asphaltartenbezeichnung geworden.

ALT (ZTV Asphalt-StB 01)	NEU (TL / ZTV Asphalt-StB 07)
Bauklasse VI, Rad- + Gehwege	L = leichte Beanspruchung
Bauklassen IV, V	N = normale Beanspruchung
Bauklassen SV und I, II und III	S = besondere Beanspruchung

Übersicht der Bezeichnungsänderungen von PmB-Bindemittel im Zuge der Einführung der TL Bitumen StB-07

Die Sortenbezeichnungen für Polymermodifiziertes Bindemittel änderten sich gemäß der TL Bitumen-StB 07 folgendermaßen:

ALT (TL PmB-StB 01)	NEU (TL Bitumen-StB 07)
PmB 25	10/40-65
PmB 45	25/55-55
PmB 40/100-65H	40/100-65
PmB 65	45/80-50

amo | Debus Gruppe

Coburger Str. 35
96253 Untersiemau

Tel. 0 95 65 / 791-0
Fax 0 95 65 / 791-144

produkte@amo-debus.de
www.amo-debus.de

Zweckmäßige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte in Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Bauklasse/ Flächenart	Asphalt- trag- schicht	Asphalt- binder- schicht	Asphalt- tragdeck- schicht	Deckschicht aus			
				Asphalt- beton	Splitt- mastix- asphalt	Guss- asphalt	Offen- porigem Asphalt
SV und I	AC 32 T S AC 22 T S	AC 22 B S AC 16 B S	-	-	SMA 11 S SMA 8 S	MA 11 S MA 8 S MA 5 S	PA 11 PA 8
II		AC 16 B S		AC 11 D S			
III		(AC 16 B N)		AC 11 D N AC 8 D N	(SMA 8 N)	(MA 11 N) (MA 8 N) (MA 5 N)	
IV	AC 32 T N AC 22 T N	-	AC 16 TD	AC 8 D L AC 5 D L	(SMA 8 N) (SMA 5 N)	(MA 5 N)	-
V				AC 8 D L AC 5 D L	(SMA 8 N) (SMA 5 N)		
VI	AC 32 T N AC 22 T L	-	-	-	-	(MA 5 N)	-
Rad- + Gehwege	AC 32 T N AC 22 T L	-	-	-	-	(MA 5 N)	-

Erläuterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
() nur in Ausnahmefällen

Zweckmäßige Bindemittelart und Bindemittelsorte in Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Bauklasse/ Flächenart	Asphalt- trag- schicht	Asphalt- binder- schicht	Asphalt- tragdeck- schicht	Deckschicht aus			
				Asphalt- beton	Splitt- mastix- asphalt	Guss- asphalt	Offen- porigem Asphalt
SV und I	50/70 (30/45)	25/55-55 30/45 (10/40-65)	-	-	25/55-55	20/30 (10/40-65)	40/100-65
II				25/55-55			
III				25/55-55 50/70	25/55-55 (50/70)		
IV	70/100 (50/70)	50/70	70/100	50/70 (70/100)	50/70	30/45	-
V	70/100	-		50/70 70/100	70/100		
VI				70/100	-		
Rad- + Gehwege	70/100	-	70/100	70/100	-	-	-

Erläuterungen: - Einsatz nicht vorgesehen
() nur in Ausnahmefällen

amo | Debus Gruppe

Coburger Str. 35
96253 Untersiemau

Tel. 0 95 65 / 791-0
Fax 0 95 65 / 791-144

produkte@amo-debus.de
www.amo-debus.de

Änderungen mit Einführung der TL / ZTV Asphalt-StB 07

Übersetzungstabelle von Asphaltartenbezeichnungen im Zuge der Umstellung von der ZTV Asphalt-StB 01 auf die TL / ZTV Asphalt-StB 07

Asphalt-schichten	ALT (ZTV Asphalt-StB 01)				NEU (TL / ZTV Asphalt-StB 07)			
Asphalt Deckschichten	Asphaltbeton (AB)				Asphalt Concrete (AC D)			
	AB 0/5	AB 0/8	AB 0/11		AC 5 D L	AC 8 D L	(AC 11 D L)	
		AB 0/8	AB 0/11			AC 8 D N	AC 11 D N	
		AB 0/8	AB 0/11S	AB 0/16S		AB 8 D S	AC 11 D S	(AC 16 D S)
	Splittmastixasphalt (SM)				Stone Mastic Asphalt (SMA)			
	SM 0/5	SM 0/8			SMA 5 N	SMA 8 N		
SM 0/5	SM 0/8S	SM 0/11S		(SMA 5 S)	SMA 8 S	SMA 11 S		
Asphalt Binderschichten	Asphaltbinder (BI)				Asphalt Concrete (AC B)			
	BI 0/11	BI 0/16			(AC 11 B N)	AC 16 B N		
		BI 0/16S	BI 0/22S			AC 16 B S	AC 22 B S	
Asphalt Tragschichten	Asphalttragschicht (TS)				Asphalt Concrete (AC T)			
					(AC 16 T L)	AC 22 T L	(AC 32 T L)	
	TS 0/16 C	TS 0/22 C	TS 0/32 C		(AC 16 T N)	AC 22 T N	AC 32 T N	
	TS 0/16 CS	TS 0/22 CS	TS 0/32 CS		(AC 16 T S)	AC 22 T S	AC 32 T S	
Tragdeck- schichten	Tragdeckschicht (TDS)				Asphalt Concrete (AC TD)			
	TDS 0/16				AC 16 TD			
Gussasphalte	Gussasphalt (GA)				Mastic Asphalt (MA)			
	GA 0/5	GA 0/8	GA 0/11		MA 5 N	MA 8 N	MA 11 N	
			GA 0/11S		MA 5 S	MA 8 S	MA 11 S	
Offenporige Asphalte	Offenporiger Asphalt (OPA)				Porous Asphalt (PA)			
	OPA 0/8	OPA 0/11			PA 8	PA 11	PA 16	

Die Asphaltarten in Klammern werden in der Tabelle 1 der ZTV Asphalt-StB 07 **nicht** empfohlen.